

# Primer Filler WOW 3:1

Артикул	Название	Упаковка
4506020	Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому» с отвердителем	0.6 л + 0.2 л
4503000	Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому» серый	3 л
4503001	Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому» белый	3 л
4503002	Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому» чёрный	3 л
4501000	Отвердитель для грунта-наполнителя 3:1 «мокрый по мокрому»	1 л



Грунт-наполнитель Profi\_Line 3:1 «мокрый по мокрому» - это высококачественный двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель для полной или частичной ремонтной окраски автомобилей, а также окраски стальных и загрунтованных металлических панелей. Грунт-наполнитель рекомендуется использовать для окраски новых металлических деталей автомобилей методом «мокрый по мокрому», а также для ремонтной окраски небольших повреждений с промежуточным шлифованием. После высыхания образует ровное и гладкое покрытие с небольшим блеском.

- Наносится методом «мокрый по мокрому»
- Базовое покрытие можно наносить через 20 минут после нанесения грунта-наполнителя
- Возможна обработка с промежуточным шлифованием
- После высыхания образует ровное и гладкое покрытие с небольшим блеском
- Поставляется в трёх цветовых вариантах: сером, белом, чёрном.

### Поверхности, пригодные для непосредственного нанесения

Отшлифованные и очищенные детали из обычной стали, отшлифованные и очищенные металлические поверхности, обработанные катафорезными, эпоксидными или адгезионными грунтами, загрунтованные пластики, заводские и старые лакокрасочные покрытия (кроме термопластичных покрытий).

### Подготовка поверхности



- Очистить поверхность Profi\_Line Средством для удаления силикона / Очистителем силикона.
- Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220–320.
- Поверхности из обычной стали отшлифовать абразивом P240.
- Оцинкованные и алюминиевые детали предварительно загрунтовать Profi\_Line Протравливающим грунтом 2K.
- После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя Profi\_Line Средство для удаления силикона / Очиститель силикона.

### Способы нанесения и дальнейшей обработки

#### - методом «мокрый по мокрому»



По объему: соотношение смешивания: 3:1 с Profi\_Line отвердителем для грунта-наполнителя 3:1 «мокрый по мокрому» + 15–20 % растворителя



По весу: 100 г (грунт-наполнитель) : 25 г (отвердитель) : 10.2–13.6 г (растворитель)



Смотрите раздел «Вспомогательные материалы», «Растворители»



Вязкость: 18–20 секунд при 20–22°C (DIN 4)



Жизнеспособность: не менее 1 часа при 20°C



- **RP (Conventional)**  
1.3–1.4 мм / 2–2.5 бар
- **HVLP**  
1.3–1.4 мм / 2.0 бар

Смотреть рекомендации производителей окрасочных пистолетов.



1 слой = 25–35 мкм



Через 20 минут после нанесения перекрывать Profi\_Line Базовыми красками Color Mix, а затем Profi\_Line 2K Прозрачными лаками.

#### - с промежуточным шлифованием



По объему: соотношение смешивания: 3:1 с Profi\_Line отвердителем для грунта-наполнителя 3:1 «мокрый по мокрому» + 15 % растворителя



По весу: 100 г (грунт-наполнитель) : 25 г (отвердитель) : 10.2 г (растворитель)



Смотрите раздел «Вспомогательные материалы»,  
«Растворители»



Вязкость: 20 секунд при 20–22°C (DIN 4)



Жизнеспособность: не менее 1 часа при 20°C



- **RP (Conventional)**  
1.3–1.4 мм / 2–2.5 бар
- **HVLP**  
1.3–1.4 мм / 2.0 бар

Смотреть рекомендации производителей окрасочных пистолетов.



2 слоя = 50–70 мкм  
Выдержка между слоями: 5–10 минут



Выдержка перед ускоренной сушкой: 20 минут при 20°C



- 20°C: 4 часа
- 60°C: 30 минут
- ИК: 15 минут



- Шлифовать «по сухому» абразивами P600–800
- Шлифовать «по мокрому» абразивами P800–1000

#### Таблица пропорций смешивания наполнителей

Цвет	Пропорции смешивания, % по весу, белый/чёрный	Рекомендуемые цвета финишного покрытия
	100 : 0	Белые, жёлтые, оранжевые неэффективные
	89 : 11	Красные неэффективные
	55 : 45	Зелёные, синие, светло-серые неэффективные; Зелёные, синие, красные и светло-серые эффективные; Жёлтые, бежевые и оранжевые эффективные
	30 : 70	Зелёные, синие, темно-серые неэффективные; Зелёные, синие, темно-серые эффективные
	0 : 100	Чёрные эффективные неэффективные

#### Замечания



- Для достижения оптимальной адгезии и защиты от коррозии рекомендуется предварительная обработка Profi\_Line протравливающими грунтами
- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- Не смешивать активированный материал с неактивированным
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- Перед применением необходимо убедиться, что грунт-наполнитель, отвердитель и растворитель имеют температуру, одинаковую с температурой окрасочного помещения и окрашиваемого изделия.
- Плотно закрывать емкости с материалами.

#### Технические характеристики

Цвет	серый, белый, чёрный
Укрывающая способность готовой смеси, м <sup>2</sup> /л (при толщине слоя сухой пленки)	нанесение «мокрый по мокрому» : 3:1 + 20 % по объёму растворителя. <b>6–10 (25–35 мкм)</b>
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей