

Лак прозрачный HS Brilliant



Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак с «бриллиантовым» блеском для частичной или полной ремонтной окраски и точечного ремонта.

Особенности

- Нанесение в 1,5 или 2 слоя
- Обладает «бриллиантовым» блеском
- Ускоренная, инфракрасная и воздушная сушка
- Прекрасно полируется
- Обеспечивает отличную защиту базового покрытия от химических и механических воздействий

Артикул	Исполнение
6401003	лак, 1 л
6450003	лак, 5 л
7405003	отвердитель, 0,5 л
7425003	отвердитель, 2,5 л

Поверхности, пригодные для нанесения

- заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия;
- поверхности с нанесенным базовым покрытием.

Подготовка поверхности



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски.

Способ нанесения



В соотношении 2:1 с Profi_Line Отвердителем для прозрачного лака HS Brilliant



10–15 % по объему Profi_Line Растворителя универсального



14–18 секунд при 20°C (DIN 4)



3–4 часа при +25°C








RP (Conventional)
1.3 – 1.6 мм / 2 – 2.5 бар

HVLP
1.2 – 1.3 мм / 2 – 2.2 бар



- 2 слоя = 50–70 мкм. Межслойная выдержка 5–10 минут
- 1.5 слоя = 40–50 мкм. Без промежуточной выдержки

Дальнейшая обработка	
	Выдержка перед ускоренной сушкой: 10–15 минут
	<ul style="list-style-type: none"> • Монтажная прочность: 60°C / 30 минут • Полировать: 60°C / через 50 минут
	Монтажная прочность: 5 минут (коротковолновая ИК-сушка) 20 минут (средневолновая ИК-сушка)
	<ul style="list-style-type: none"> • «От пыли»: 25°C / 10–15 минут • Монтажная прочность: 25°C / 6 часов • Полировать: 25°C / через 12 часов
Замечания	
	<ul style="list-style-type: none"> • Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал. • Не смешивать активированный материал с неактивированным. • Не превышать рекомендуемой толщины покрытия. • Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала. • Плотно закрывать емкости с материалами. • Не наносите прозрачный лак при относительной влажности выше 70% и температуре ниже +10°C • Осуществлять инфракрасную сушку, располагая излучатель на расстоянии 80 см до поверхности.
Технические характеристики	
Плотность, г/см ³	0.97 (прозрачный лак) 1.00 (отвердитель)
Укрывающая способность готовой смеси, м ² /л (при толщине слоя сухой пленки)	в соотношении 2:1 с отвердителем для прозрачного лака HS Brilliant 7–7.5 (50 мкм)
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей