

2К Прозрачный лак X-Fast 1:1



Прозрачный лак X-Fast 1:1 - это двухкомпонентный HS лак для быстрого и эффективного ремонта с применением как сольвентных, так и водоразбавляемых базовых красок.

Благодаря высокому содержанию сухого остатка лак X-Fast 1:1 выгодно отличается от аналогов повышенной экономичностью при нанесении.

Особенности

- Особенно быстрая сушка
- Благодаря относительно небольшой скорости пленкообразования сразу после нанесения лак очень хорошо поглощает окрасочный туман
- Хорошо растекается и обладает превосходным блеском
- Обладает стойкостью к царапанию и не желтеет под воздействием УФ-излучения
- Пленка лака отличается хорошей химической стойкостью и механической прочностью.

Артикул	Исполнение
6201004	лак, 1 л
7101004	отвердитель, 1 л

Поверхности, пригодные для нанесения

Старое лакокрасочное покрытие, свежее покрытие на основе сольвентных / водоразбавляемых базовых красок.

Способ нанесения

	В соотношении 1:1 с Profi_Line Отвердителем для Прозрачного лака X-Fast 1:1
	14–16 сек (Ford No 4)
	До 30 мин при +20°C
	1.2–1.3 мм
	См. рекомендации производителей окрасочных пистолетов
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 легкий слой + 1 нормальный слой без межслойной выдержки или • 2 нормальных слоя с межслойной выдержкой 5–7 мин
	2 слоя = 45–55 мкм

Дальнейшая обработка

	<ul style="list-style-type: none"> • Выдержка: 5–10 мин • Сушка: 15–20 мин при 60°C
	<ul style="list-style-type: none"> • «От пыли»: 15–20 мин • Монтажная прочность: 40–45 мин • Полировать через 90–120 мин • Полное отверждение: через 5 ч

Технические характеристики	
Температура вспышки, °C	> 23
Плотность, г/см ³	1.01 (лак) 1.00 (отвердитель)
* Укрывающая способность готовой смеси, м ² /л (при толщине слоя сухого материала)	в соотношении 1:1 с отвердителем 13.2 (50 мкм)
VOC смеси, г/л	375
Цвет	бесцветный
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей

